



-55°C ÷ 150°C
-20°C ÷ 150°C (Gas naturale)

CARATTERISTICHE

Adesivo anaerobico per metalli a media resistenza meccanica per sigillare raccordi idraulici e pneumatici fino a 3/4". Per la sigillatura di gas, acqua, GPL, idrocarburi, olii e svariati agenti chimici.

Altamente resistente alla temperatura, alla corrosione, agli urti e alle vibrazioni.

POLIMERIZZAZIONE

La velocità di polimerizzazione dipende dal gioco fra le parti, dal tipo di materiale e dalla temperatura. La resistenza funzionale viene solitamente raggiunta dopo 1 - 3 ore. Per la resistenza finale occorre un tempo di 24 - 36 ore.



Composizione: Resina metacrilica anaerobica

PROPRIETÀ

Tempo di manipolazione: 10 - 20 minuti

Tempo di indurimento funzionale: 1 - 3 ore

Tempo di indurimento finale: 3 - 6 ore

Momento torcente iniziale (ISO 10964): 12 - 18 Nm

Momento torcente residuo (ISO 10964): 10 - 20 Nm

Resistenza allo scorrimento (ISO 10123): 8 - 12 Nm

Viscosità (25°C-mPa s): 430 - 630

Ø Max filetto/tolleranza max: M20/3/4"/0,15mm



Prodotto approvato da DIN-DVGW secondo EN 751-1 (utilizzo con gas naturale)



Prodotti conformi al regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

LOX5314 Sigillante anaerobico fluido per raccordi pneumatici ed idraulici fino a 3/4" a media resistenza meccanica



CODICE	CONFEZIONE
LOX5314	50 ml

