



-29°C ÷ 66°C

Pressione d'esercizio:

Vedi tabella



Pressione di scoppio:

Vedi tabella

Pressione negativa:

- 0,95 Bar (- 95 Kpa)



Aria compressa & vuoto,
idoneo per depuratori,
condizionatori ad acqua,
macchine del ghiaccio,
nebulizzatori e applicazioni a
contatto con alimenti



Materiale: Polietilene

CARATTERISTICHE

- Resistenza trazione a rottura (MD): 430 kg/cm²
- Resistenza trazione a rottura (TD): 360 kg/cm²
- Allungamento a rottura (MD): 750 %
- Allungamento a rottura (TD): 850 %
- Densità: 0,919 g/cm³



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Prodotto certificato ICIM
materiali a contatto con
alimenti



Prodotto certificato ICIM
materiali a contatto con
acqua



Tubo certificato ACS per i
colori nero e blu



NSF51 / NSF61
Certificato NSF a nome di
CDC PNEUMATICS CORP.

SILICONE FREE




Prodotti conformi al
regolamento CE 1907/2006



Prodotti conformi alla
direttiva EU 2015/863

PE

Tubo in polietilene - metrico



CODICE	Ø ODxID	TOLLERANZA Ø OD	SPESSORE (mm)	MINIMO RAGGIO DI CURVATURA A 23 °C (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO A 20 °C (Bar)	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO A 23 °C (Bar)	g/m	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PE0425...FF	4x2,5	±0,08	0,75	25	15	16	30	9,65	200
PE0604...FF	6x4	±0,08	1	25	15	16	30	19,8	100
PE0806...FF	8x6	±0,08	1	25	10	12	20	25,5	100
PE1007...FF	10x7	±0,08	1,5	32	10	12	20	45,1	100
PE1209...FF	12x9	±0,08	1,5	63	10	12	20	50,6	100

